



[RISTARO Gummiprofile GmbH · Zwingenberger Weg 84 · 42489 Wülfrath](http://www.ristaro.de)

## Technisches Datenblatt

EPDM 60			
<hr/>			
Werkstoff	EPDM/SBR		
Normbezeichnung	EPDM/SBR		
Lieferform:	Plattenware, Zuschnitte, Flachdichtungen (Stanzartikel)		
<hr/>			
<b>Eigenschaften</b>			
Härte	DIN ISO 7619-1	° Shore A	60 ± 5
Farbe	schwarz		
Dichte		g/cm <sup>3</sup>	1,3 ± 0,1
Temperaturbeständigkeit		°C	-30 bis +90
Temperatur kurzzeitig		°C	bis +100
Reißfestigkeit	DIN 53504	MPa	5
Reißdehnung	DIN 53504	%	300
Ölbeständigkeit	nicht empfohlen		
Benzinbeständigkeit	nicht empfohlen		
Säurebeständigkeit	bedingt		
Laugenbeständigkeit	bedingt		
Ozonbeständigkeit	bedingt		
Bemerkung	Bei diesem Werkstoff handelt es sich um eine preiswerte Regeneratqualität (Import). Mischungsbedingt können größere Abweichungen der techn. Daten auftreten		

Die angegebenen Werte stützen sich auf eine begrenzte Anzahl von Prüfungen an Normprüfkörpern aus Laborfertigung. Die an Fertigteilen ermittelten Daten können in Abhängigkeit der Teilegeometrie von obigen Werten abweichen. Normverweisungen entsprechen dem Ausgabestand des Datenblattes unseres Rohstofflieferanten. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Unsere Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen.

